

銅合金ダイカスト

ダイカストに使用される銅合金は、JISには規定されていないが、一般にJIS H 5120銅及び銅合金鑄物のCAC203(YBsC3)が多く用いられている。銅合金ダイカストは、アルミニウム及び亜鉛合金ダイカストに比較して、硬さ、強さ、耐摩耗性

及び耐食性に優れている。参考として銅合金鑄物の化学成分とASTM B176銅合金ダイカスト規格の中より類似合金C 85800の機械的性質を示す。

銅合金鑄物の化学成分とASTM規格の銅合金ダイカストの機械的性質

| 日本工業規格名称 | | JIS H 5120 銅及び銅合金鑄物 |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| 合 金 記 号 | | CAC203(YBsC3) |
| 化学成分(%) | Cu | 58.0~64.0 |
| | Zn | 30.0~41.0 |
| | Pb | 0.5~3.0 |
| | Sn | 1.0以下 |
| | Al | 0.5以下 |
| | Fe | 0.8以下 |
| | Ni | 1.0以下 |
| 類似合 金 記 号 | | C85800* |
| 機械的性質 [*] (参考値) | 縦弾性係数(ヤング率) GPa | 103 |
| | 引張強さ MPa | 379 |
| | 耐力 (0.2%変形)MPa | 207 |
| | 伸び (50.0mmにおける)% | 15 |
| | 衝撃強さ kJ/m ² | 540 |
| | 硬さ HRB | 55~60 |

*ASTM B176-95による